

The logo for Newker, consisting of the word "new" stacked above the word "ker" in a white, lowercase, sans-serif font, set against a solid black square background.

new  
ker

## FICHA DE DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y SANITARIA DE PRODUCTO

Gres Porcelánico Bla (20 mm)

Declaración medioambiental y sanitaria de producto según NF EN ISO  
14025, NF EN 15804+A1 y su suplemento nacional NF EN 15804/CN



Propietario de la declaración: Newker

Número de registro FDES: 20220630389

Fecha de publicación: 15/07/2022

Registro en la base de datos del INIES válido hasta: 15/07/2027

Ámbito geográfico: Francia - España



## Contenido

Descargo de responsabilidad .....	3
Guía de lectura .....	3
Precaución al usar el FDES para la comparación de productos.....	4
1 Información general.....	5
1.1 Alcance de la declaración.....	6
1.2 Información de la empresa.....	6
2 Descripción del producto .....	7
2.1 Unidad Funcional .....	7
2.2 Descripción del Producto .....	7
2.3 Uso previsto del producto.....	7
2.4 Características técnicas del producto .....	8
2.5 Descripción de los principales componentes y/o materiales .....	8
2.6 Descripción de la vida útil de referencia.....	9
3 Límites del sistema: Etapas LCA .....	10
3.1 Etapa de producción (A1-A3).....	11
3.2 Etapa de construcción (A4-A5).....	11
3.3 Etapa de uso (B1-B7).....	13
3.4 Fin de vida (C1-C4).....	13
3.5 Módulo D: Beneficios y cargas a través de los límites del sistema .....	14
4 Reglas de Cálculo para el Análisis de Ciclo de Vida .....	15
5 Resultados del Análisis de Ciclo de Vida .....	17
5.1 Baldosas cerámicas Newker Bla (20 mm) con destino Francia .....	18
5.2 Interpretación de resultados.....	20
6 Contribución del producto a la evaluación del riesgo para la salud y la calidad de vida Interior de edificios .....	21
6.1 Contribución del producto a la evaluación del riesgo para la salud .....	21
6.2 Contribución del producto a la calidad de vida.....	22
7 Otra información ambiental.....	23
7.1 Baldosas cerámicas Newker Bla (20 mm) con destino España .....	23
8 Referencias .....	26

## Descargo de responsabilidad

La información contenida en esta declaración se proporciona bajo la responsabilidad de NEWKER (productor y propietario del FDES) según la norma NF EN 15804+A1 y su suplemento nacional NF EN 15804/CN.

Cualquier uso, total o parcial, de la información provista por este documento debe por lo menos acompañarse de la referencia completa al FDES original, así como al proveedor quien puede proporcionar una copia completa.

Es importante recordar que los resultados del estudio se basan únicamente en hechos, circunstancias y suposiciones que se presentaron durante el estudio. Si estos hechos, circunstancias y suposiciones difieren, los resultados pueden cambiar.

Además, los resultados del estudio deben ser considerados como un todo, con respecto a las hipótesis, y no tomados aisladamente. La norma CEN EN 15804+A1 sirve como regla de definición de categoría de producto (PCR).

## Guía de lectura

La visualización de los datos de inventario cumple con los requisitos de la norma NF EN 15804+A1.

Los resultados de los indicadores se presentan en formato científico con 3 dígitos significativos, incluidos 2 dígitos después del punto decimal.

Las unidades utilizadas en las tablas son:

- Kilogramo «kg»,
- Gramo «g»,
- Metros cúbicos «m<sup>3</sup>»,
- Kilovatio hora «kWh»,
- Megajulio «MJ».

Abreviaturas:

- ACV: Análisis del Ciclo de Vida
- RSL: Vida útil de referencia
- FU: Unidad Funcional
- LHV: Valor calorífico inferior
- EPD: Declaración Ambiental de Producto
- PE: Polietileno
- PES: Poliéster

## Precaución al usar el FDES para la comparación de productos

La EPD de los productos de construcción puede no ser comparable si no cumplen con la norma NF EN 15804+A1.

Norma NF EN 15804+A1 definida en el § 5.3 Comparabilidad de las EPD<sup>1</sup> para los productos de construcción, establece las condiciones en las que se pueden comparar los productos de construcción, en base a la información proporcionada por la EPD.

“Una comparación del desempeño ambiental de los productos de construcción utilizando la información de la EPD debe basarse en el uso de los productos y sus impactos en el edificio, y debe tener en cuenta todo el ciclo de vida (todos los módulos de información)”.

---

<sup>1</sup> “La traducción literal al francés de EPD (Declaración de Producto Ambiental) es DEP (Déclaration Environnementale de Produit). Sin embargo, en Francia, se utiliza comúnmente el término FDES (Ficha de Declaración Medioambiental y Sanitaria), que incluye tanto la Declaración Ambiental como la información de Salud del producto cubierto por esta FDES. El FDES es por lo tanto un "EPD" complementado con información de salud.

# 1 Información general

Tabla 1. Información general

<b>NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE</b>	NEWKER C / Sta. Magdalena de Pulpis 10 12006 Castellón de la Plana Castellón, ESPAÑA Tel: +34 964 914 001 Correo electrónico: <a href="mailto:info@newker.com">info@newker.com</a> Sitio web: <a href="http://www.newker.com">www.newker.com</a>	
<b>SITIO DE PRODUCCIÓN</b>	Castellón de la plana, Castellón, España.	
<b>TIPO DE FDES</b>	De la cuna a la tumba. Esta declaración es individual.	
<b>DISTRIBUTION CHANNEL</b>	BtoB & BtoC	
<b>PROGRAMA DE VERIFICACIÓN</b>	FDES-INIES program Dirección: Association HQE. 4 Avenue du Rector Poincaré 750116 Paris Web: <a href="http://www.inies.fr/acceuil/">http://www.inies.fr/acceuil/</a>	
<b>REGLAS DE CATEGORÍA DE PRODUCTO (RCP)</b>	NF EN 15804+A1 y su complemento nacional NF EN 15804/CN	
<b>TIPO DE VERIFICACIÓN</b>	La norma EN 15804 sirve como PCR de referencia. Verificación por parte de un tercero independiente de acuerdo con ISO 14025 y EN 15804, así como con las PCR específicas citados anteriormente. <input type="checkbox"/> Interna <input checked="" type="checkbox"/> Externa	
<b>FECHA DE VERIFICACION</b>	07/07/2022	
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>	15/07/2022	
<b>VERIFICADOR DE TERCEROS</b>	Sylvain Cléder, Evea Conseil Correo electrónico: <a href="mailto:s.cleder@evea-conseil.com">s.cleder@evea-conseil.com</a> Sitio web: <a href="http://www.evea-conseil.com">www.evea-conseil.com</a>	
<b>APOYO TÉCNICO</b>	Marcel Gómez Consultoría Ambiental Sitio web: <a href="http://www.marcelgomez.com">www.marcelgomez.com</a> Correo electrónico: <a href="mailto:info@marcelgomez.com">info@marcelgomez.com</a>	
<b>VERSIÓN ANTERIOR</b>	v.1.1 (1ª versión)	
<b>REFERENCIAS COMERCIALES INCLUIDAS</b>	Baldosa de gres porcelánico Bla Newker	
<b>ESPESOR INCLUIDO EN ESTE FDES</b>	20 mm	

## 1.1 Alcance de la declaración

Estas Fichas de Declaración Ambiental y Sanitaria (FDES) incluyen información ambiental de un grupo de productos comercializados por NEWKER, en un entorno geográfico y tecnológico de España y Francia.

Los resultados mostrados presentan el comportamiento ambiental del gres porcelánico medio, ponderado por las ventas. El alcance de este FDES es desde la cuna a la tumba.

## 1.2 Información de la empresa

Newker nació con una clara vocación de servicio al cliente. La misión de Newker es aportar las mejores soluciones al profesional en sus proyectos. Conocemos sus necesidades y ofrecemos una solución adecuada para cada proyecto o cliente. Esto es posible gracias a nuestra flexibilidad y nuestro constante esfuerzo en I+D+I, así como en términos de calidad y respeto por el medio ambiente.

Queremos ser la empresa de referencia en el sector de la promoción y la construcción. Para ello, hemos creado una amplia gama de productos teniendo en cuenta a nuestros clientes y sus necesidades.

Nuestros valores son el servicio, la flexibilidad y la satisfacción del cliente. Queremos brindar el mejor servicio a nuestros clientes al tener disponibilidad inmediata en la mayoría de nuestros productos. Flexibilidad para desarrollar con ellos la mejor solución a sus necesidades y satisfacción del cliente haciendo de su proceso de compra una experiencia única.

Con más de diez delegaciones entre España y Francia, y una gran variedad de proyectos (incluyendo oficinas, edificio público y residencial) en Newker, buscamos facilitar el trabajo de los promotores inmobiliarios desde el inicio de sus proyectos, gracias al uso de múltiples herramientas que les ayudarán a potenciar los planes de cualquier proyecto.

## 2 Descripción del producto

### 2.1 Unidad Funcional

La unidad funcional considerada es “Revestimiento de 1 m<sup>2</sup> de suelo con baldosas de gres porcelánico Bla (20 mm) colocadas con una vida útil de 50 años (de la cuna a la tumba)”.

### 2.2 Descripción del Producto

Las baldosas cerámicas incluidas en este estudio pertenecen al grupo Bla, clasificación basada en la norma UNE-EN 14411:2016 (equivalente a la norma ISO 13006:2018), definida como productos cerámicos con una absorción de agua inferior al 0,5%. Su nombre común es gres porcelánico.

Las baldosas de gres porcelánico incluyen diferentes modelos con diferentes formatos. En concreto, los formatos de producto considerados en el estudio tienen un espesor de 20 mm, con un peso medio de 46,4 kg/m<sup>2</sup>. En la Tabla 2 se presentan las series de productos amparados por el presente FDES.

Tabla 2. Serie de productos de baldosas cerámicas Bla

Categoría de producto	Nombre del producto (modelo)	Rango de espesor
Baldosa cerámica NEWKER Bla	Land, Lounge	20 mm

### 2.3 Uso previsto del producto

La función del producto es cubrir superficies. En este estudio se evaluó el comportamiento ambiental del uso de gres porcelánico como pavimento en el interior de una vivienda; sin embargo, la versatilidad de estas piezas permite su instalación en otros lugares (oficinas, comercios, hoteles, hospitales, etc.) en ambientes interiores y exteriores, así como para revestir paredes u otras superficies.

## 2.4 Características técnicas del producto

La Tabla 3 hace referencia a las prestaciones técnicas de todos los revestimientos cerámicos y son los exigidos por la norma UNE-EN 14411:2016.

Tabla 3. Especificaciones técnicas del producto

Especificación técnica	Método de cálculo	Valor
Absorción de agua	Norma ISO 10545-3	$E_b \leq 0,5\%$
Carga de rotura	Norma ISO 10454-4	Mínimo 35 N/mm <sup>2</sup> Mínimo individual 32 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia al Ataque Químico	Norma ISO 10454-13	Para ácidos y álcalis de baja y alta concentración, solicitar al fabricante la ficha técnica según modelo. Para productos de hogar y sales de piscina, mínimo clase B.
Resistencia a las manchas	Norma ISO 10454-14	Baldosas esmaltadas, clase mínima 3 Azulejos sin esmaltar, valor declarado
Propiedades antideslizantes	DIN 51130	Solicite al fabricante la ficha técnica según el modelo.
Resistencia a la abrasión profunda	Norma ISO 10545-6	-
Resistencia a la abrasión superficial	Norma ISO 10545-7	Solicite al fabricante la ficha técnica según el modelo.

## 2.5 Descripción de los principales componentes y/o materiales

La composición por componentes principales del producto se muestra en la Tabla 4. Ninguno de los componentes del producto final está incluido en la lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes sujetas a autorización.

Tabla 4. Composición del producto

Parámetro	VALOR
Arcilla, feldespatos, arenas y defloculantes	99%
Feldespatos, carbonatos, cuarzo, silicatos, caolín, óxidos de circonio, arcillas, alúmina, óxido de zinc	1%



## 2.6 Descripción de la vida útil de referencia

La Vida Útil de Referencia del producto es la misma que la del edificio donde se instala, siempre que se instale correctamente, ya que es un producto de larga duración y no requiere reposición. Se ha considerado una Vida Útil de Referencia de 50 años. En la Tabla 5 se describe con más detalle la vida útil de referencia del producto.

Tabla 5. Descripción de la vida útil de referencia

PARÁMETRO	VALOR
Vida útil de referencia	Mínimo 50 años
Propiedades del producto declaradas (en fábrica) y acabados, etc.	Valores mínimos de las características pertinentes según el Anexo G de la norma UNE-EN 14411. Para más información, solicitar la ficha técnica al fabricante según modelo.
Parámetros teóricos de aplicación	Solicitar ficha técnica al fabricante según modelo
Presunta calidad de la obra, cuando la instalación cumpla con las instrucciones del fabricante	Solicitar ficha técnica al fabricante según modelo
Ambiente al aire libre	Resultados de los valores de las características relevantes según el Anexo G de la norma UNE-EN 14411. Para más información, solicitar la ficha técnica al fabricante según modelo.
Ambiente interior	Resultados de los valores de las características relevantes según el Anexo G de la norma UNE-EN 14411. Para más información, solicitar la ficha técnica al fabricante según modelo.
Términos de Uso	Para más información, solicitar la ficha técnica al fabricante según modelo.
Mantenimiento	En este estudio se ha considerado un escenario doméstico típico (ver Tabla 9). Para más información, solicitar la ficha técnica al fabricante según modelo.

### 3 Límites del sistema: Etapas LCA

Según la norma NF EN 15804+A1 y su complemento nacional NF EN 15804/CN, los módulos incluidos se muestran en la Figura 1.




Figura 1. Diagrama con los límites del sistema, pasos y procesos para la producción de 1 m<sup>2</sup> de baldosa cerámica B1a (20 mm)

La Tabla 6 muestra los módulos del ciclo de vida incluidos en los límites del sistema. Para la cuantificación de los impactos ambientales en el ACV, todos los datos recolectados fueron agrupados según los módulos de las etapas de vida seleccionadas bajo el alcance de la cuna a la tumba.

Tabla 6. Módulos de ciclo de vida incluidos en los límites del sistema

Etapa de producción			Etapa de Construcción		Etapa de uso							Etapa de Fin de vida			Módulo D	
Abastecimiento de materias primas	Transporte a fábrica	Fabricación	transporte al trabajo	Instalación	Uso	Mantenimiento	Reparación	Sustitución	Rehabilitación	Uso de energía en servicio	Uso de agua en servicio	Deconstrucción / Demolición	Transporte	Gestión de residuos	Eliminación	Beneficios más allá del sistema
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	X	NR	X	NR	NR	NR	NR	NR	NR	X	NR	X	X

X: Módulo incluido en el LCA, NR: No relevante, MNE: Módulo no evaluado

### 3.1 Etapa de producción (A1-A3)

Las etapas A1 a A3 incluyen la extracción de materias primas, su transporte a la fábrica y la fabricación del producto.

### 3.2 Etapa de construcción (A4-A5)

**A4. Transporte:** Una vez empaquetado, el producto se envía al usuario. El transporte de baldosas cerámicas de gres porcelánico se calcula a partir de un escenario con los parámetros descritos en la Tabla 7.

Tabla 7. Especificaciones de los diferentes tipos de transporte utilizados

PARAMETRO	VALOR
Distancia media al sitio	Destino Francia: 1306 km. Destino España: 719 km.
Tipo de combustible y consumo del vehículo o tipo de vehículo utilizado para el transporte, por ejemplo, camión en larga distancia, barco, etc.	Camión con una carga útil de 21,23 toneladas, consumo de diésel de 25 litros por 100 km.
Capacidad utilizada	30%
Coefficiente de utilización de la capacidad volumétrica	<1
Densidad del producto transportado	2205 kg/m <sup>3</sup>

**A5. Construcción-Instalación:** Los materiales que se muestran en la Tabla 8 se utilizan durante la instalación del producto. Se ha tenido en cuenta la gestión de residuos de envases.

Tabla 8. Parámetros aplicados en la Etapa A5

PARAMETRO	VALOR
Entradas auxiliares para la instalación (especificadas por material)	Cemento cola: 3,3 Kg
Uso del agua	0,80 litros
Uso de otros recursos	-
Descripción cuantitativa del tipo de energía (mix regional) y consumo durante el proceso de instalación	-
Residuos producidos en la obra antes del tratamiento: Residuos generados por la Instalación del producto (especificados por tipo)	Rotura del producto: 4643 g Plásticos PE: 361 g Plásticos PES: 18 g Madera: 908 g
Materiales (especificados por tipo) producidos por el procesamiento de residuos en el sitio de construcción, por ejemplo, recolección con vistas al reciclaje, recuperación de energía, eliminación (especificados por canal)	Residuos de producto a vertedero: 4643 g PE incinerado: 225 g PE para vertedero: 137 g PES incinerado: 11 g PES para vertedero: 7 g Madera incinerada: 564 g Madera de vertedero: 344 g
Emisiones directas al aire ambiente, suelo y agua	-

### 3.3 Etapa de uso (B1-B7)

Una vez instalada, la baldosa no requiere ningún aporte energético para su uso ni requiere ningún mantenimiento posterior a su instalación en obra, salvo las operaciones normales de limpieza. Por ello, de todos los módulos mencionados en la Figura 1, los impactos sólo se producen durante el mantenimiento del producto (módulo B2). El estadio B2 se caracteriza en la Tabla 9.

Tabla 9. Parámetros aplicados en las etapas B1-B7

PARAMETRO	VALOR
Proceso de mantenimiento	Uso residencial: Limpieza una vez por semana con agua y cada dos semanas con detergente y agua.
Ciclo de mantenimiento	52 ciclos / año (con agua) 26 ciclos / año (con detergente)
Entradas Auxiliares para Mantenimiento (Por Ejemplo, Producto de Limpieza, Especificar Materiales)	Detergente: $1,34 \times 10^{-4}$ kg / ciclo
Residuos generados durante el mantenimiento (especificar materiales de desecho)	-
Consumo neto de agua dulce durante el mantenimiento	$1,00 \times 10^{-4}$ m <sup>3</sup> / ciclo
Entrada de energía durante el mantenimiento (por ejemplo, limpieza con aspiradora), energía de tipo vectorial, por ejemplo, electricidad y cantidad, si corresponde y es relevante	-

### 3.4 Fin de vida (C1-C4)

Las especificaciones para los escenarios de fin de vida útil se muestran en la Tabla 10.

**C1. Deconstrucción/Demolición:** Una vez finalizada su vida útil, el producto será retirado, ya sea como parte de una rehabilitación del edificio, o durante su demolición. En el contexto de la demolición de un edificio, los impactos atribuibles a la retirada del producto son insignificantes. En cualquier caso, no se produce ningún impacto durante la deconstrucción.

**C2. Transporte a tratamiento de residuos:** Los residuos de producto son transportados en camión (50 km) hasta el gestor de residuos.

**C3. Tratamiento de residuos:** Ninguno de los residuos se considera valorizado o reciclado.

**C4. Eliminación de residuos:** El 100% del producto se destina a vertedero.

Tabla 10. Especificaciones del escenario de fin de vida

PARAMETRO	VALOR
Proceso de recogida especificado por tipo	Recogida con residuos mixtos de construcción: 49,7 kg (100%) del producto
Sistema de recuperación especificado por tipo	-
Eliminación especificada por tipo	49,7 kg son dispuestos en relleno sanitario (100%)
Supuestos para el desarrollo de escenarios	Camión con una carga útil de 21,23 toneladas, consumo de diésel de 25 litros por 100 km. Distancia de transporte: 50 km.

### 3.5 Módulo D: Beneficios y cargas a través de los límites del sistema

Dado que se supone que el producto se depositará en un 100 % en vertederos, no se ha calculado ningún ahorro medioambiental potencial debido al reciclaje: la reutilización.

## 4 Reglas de Cálculo para el Análisis de Ciclo de Vida

La información sobre las reglas para los cálculos del análisis del Ciclo de Vida se muestra en la Tabla 11 y la combinación de electricidad del fabricante se muestra en la Figura 2.

Tabla 11. Información para los cálculos del Análisis de Ciclo de Vida

PARAMETRO	VALOR
Reglas de categoría de producto	Este FDES ha sido desarrollado de acuerdo con las normas NF EN ISO 14025:2010, NF EN 15804:2012 y su complemento nacional NF EN 15804/CN y la NF EN 17160.
Calidad de los datos	La calidad de los datos en el LCA siguió los requisitos del documento RCP referenciado. El fabricante proporcionó la recopilación de datos primarios, incluidos todos los procesos y flujos de primer plano relevantes, y fueron específicos para los sitios de producción. Los datos secundarios han sido seleccionados en consecuencia para procesos de fondo, con representatividad tecnológica, geográfica y temporal.
Límites geográficos	Newker proporcionó los datos de inventario principal y son representativos de la fabricación del producto. El producto se fabrica en España y se utiliza en Francia.
Período bajo revisión	Los datos recopilados de Newker se refieren a la producción en 2020.
Datos secundarios	Los datos secundarios para el análisis ambiental se obtuvieron de la base de datos Ecoinvent 3.6. Los procesos más similares a los del sistema de producción fueron elegidos para modelar el sistema de producción. El mix de generación eléctrica fue proporcionado por el fabricante. El potencial de calentamiento global del mix de generación eléctrica es de 0,380 kgCO <sub>2</sub> eq/kWh mientras que los residuos radiactivos vertidos son de 4,82x10 <sup>-5</sup> kg/kWh. Además, parte de la electricidad utilizada se produce con cogeneración.
Asignación	Se dio prioridad a establecer una relación física existente entre las entradas y salidas del sistema y sus diversos productos y procesos. Cuando esto no fue posible, se utilizaron los criterios de masa y área dependiendo del tipo de parámetros y tipo de proceso.
Reglas de corte	El inventario se elaboró teniendo en cuenta todos los datos disponibles sobre los procesos de fabricación, cubriendo todo el uso de materias primas y el consumo de energía. Por lo tanto, los datos ignorados son menos del 5% de las entradas totales de masa y energía en los procesos "aguas arriba" y "núcleo".
Métodos de evaluación ambiental	Los indicadores y categorías de impacto utilizados para la evaluación ambiental fueron los indicados en la norma NF EN 15804+A1 y su complemento nacional. Para la evaluación ambiental se utilizó el programa openLCA versión 1.10.3, con la base de datos Ecoinvent 3.6.
Variabilidad de los resultados	Se espera que la variación de los resultados entre productos sea despreciable ya que el FDES solo cubre baldosas cerámicas con un espesor de 20 mm.




Figura 2. Suministro del mix eléctrico del fabricante.



## 5 Resultados del Análisis de Ciclo de Vida

Los resultados del producto de espesor promedio se muestran de la Tabla 12 hasta la Tabla 14. La contribución relativa de cada módulo al impacto ambiental total del ciclo de vida se muestra en la figura 3. Se utilizan las siguientes abreviaturas:

<p><b>Impactos ambientales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-GWP: Potencial de Calentamiento Global</li> <li>-ODP: Potencial de Agotamiento del Ozono</li> <li>-AP: Potencial de Acidificación</li> <li>-EP: Potencial de Eutrofización</li> <li>-POCP: Potencial de Creación de Ozono Fotoquímico</li> <li>-ADPE: Agotamiento de Recursos Abióticos (Elementos)</li> <li>-ADPF: Agotamiento de Recursos Abióticos (Fósil)</li> </ul>	<p><b>Gestión de residuos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-HWD: Eliminación de Residuos Peligrosos</li> <li>-NHWD: Eliminación de Residuos No Peligrosos</li> <li>-RWD: Eliminación de Residuos Radiactivos</li> </ul>
<p><b>Uso de recursos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-PERE: Aprovechamiento de energías primarias renovables excluyendo los recursos energéticos primarios renovables utilizados como materia prima</li> <li>-PERM: Aprovechamiento de energías primarias renovables utilizadas como materia prima</li> <li>-PERT: Uso total de recursos energéticos primarios renovables (Energías primarias y recursos energéticos primarios utilizados como materia prima)</li> <li>-PENRE: Uso de energías primarias no renovables excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizados como materia prima</li> <li>-PENRM: Aprovechamiento de energía primaria no renovable utilizada como materia prima</li> <li>-PENRT: Uso total de recursos energéticos primarios no renovables (energías primarias y recursos energéticos primarios utilizados como materia prima)</li> <li>-SM: Uso de materiales secundarios</li> <li>-RSF: Uso de combustibles secundarios renovables</li> <li>-NRSF: Uso de combustibles secundarios no renovables</li> <li>-NFW: Uso neto de agua dulce</li> </ul>	<p><b>Otros flujos e indicadores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-CRU: Componentes destinados a la reutilización</li> <li>-MFR: Materiales para reciclar</li> <li>-MER: Materiales para valorización energética</li> <li>-EEE: Energía Eléctrica Exportada</li> <li>-EET: Energía Térmica Exportada</li> <li>-PA: Contaminación del aire</li> <li>-PW: Contaminación del agua</li> </ul>

## 5.1 Baldosas cerámicas Newker Bla (20 mm) con destino Francia

Tabla 12. Impactos ambientales de las baldosas cerámicas Newker Bla (20 mm) con destino Francia

Indicador	Unidades	Total	Etapa de producción			Construcción		Etapa de uso		Fin de la vida		Módulo D
			A1-A3	A4	A5	B2	C2	C4	D			
GWP	Kg CO <sub>2</sub> eq	3,21E+01	1,51E+01	1,07E+01	4,93E+00	5,37E-01	3,70E-01	5,15E-01	0,00E+00			
ODP	Kg CFC 11 eq	4,88E-06	2,18E-06	1,90E-06	4,70E-07	1,33E-07	6,58E-08	1,36E-07	0,00E+00			
AP	Kg SO <sub>2</sub> eq	9,85E-02	5,77E-02	2,20E-02	1,10E-02	3,69E-03	7,60E-04	3,39E-03	0,00E+00			
EP	Kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> eq	2,76E-02	1,18E-02	4,64E-03	4,66E-03	5,17E-03	1,60E-04	1,10E-03	0,00E+00			
POCP	Kg C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> eq	4,83E-03	2,67E-03	1,21E-03	5,30E-04	2,40E-04	4,19E-05	1,40E-04	0,00E+00			
ADPE	Kg Sb eq	5,81E-04	1,30E-04	3,10E-04	1,00E-04	2,48E-05	1,07E-05	5,62E-06	0,00E+00			
ADPF	MJ	4,87E+02	2,59E+02	1,53E+02	4,82E+01	9,71E+00	5,28E+00	1,21E+01	0,00E+00			
PA	m <sup>3</sup>	5,39E+02	2,56E+02	1,90E+02	6,12E+01	9,93E+00	6,59E+00	1,51E+01	0,00E+00			
PW	m <sup>3</sup>	1,12E+02	6,12E+01	2,09E+01	1,32E+01	1,24E+01	7,25E-01	3,94E+00	0,00E+00			

Tabla 13. Uso de recursos de baldosas cerámicas Newker Bla (20 mm) con destino Francia

Indicador	Unidades	Total	Etapa de producción			Construcción		Etapa de uso		Fin de la vida		Módulo D
			A1-A3	A4	A5	B2	C2	C4	D			
PERE	MJ	1,28E+01	7,78E+00	1,92E+00	1,55E+00	1,31E+00	6,66E-02	1,94E-01	0,00E+00			
PERM	MJ	1,71E+01	1,46E+01	0,00E+00	1,46E+00	1,05E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00			
PERT	MJ	2,99E+01	2,24E+01	1,92E+00	3,01E+00	2,37E+00	6,66E-02	1,94E-01	0,00E+00			
PENRE	MJ	5,02E+02	2,73E+02	1,52E+02	4,98E+01	9,97E+00	5,27E+00	1,22E+01	0,00E+00			
PENRM	MJ	1,77E+01	1,51E+01	0,00E+00	1,51E+00	1,08E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00			
PENRT	MJ	5,20E+02	2,88E+02	1,52E+02	5,13E+01	1,10E+01	5,27E+00	1,22E+01	0,00E+00			
SM	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00			
RSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00			
NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00			
NFW	m <sup>3</sup>	4,20E-01	9,77E-02	1,18E-02	1,63E-02	2,81E-01	4,10E-04	1,29E-02	0,00E+00			

Tabla 14. Otros flujos de salida de baldosas cerámicas Newker Bla (20 mm) con destino Francia

Indicador	Unidades	Total	Etapa de producción			Etapa de uso			Fin de la vida		Módulo D
			A1-A3	A4	A5	B2	C2	C4	D		
HWD	kg	1,57E-03	9,30E-04	4,40E-04	1,50E-04	1,30E-05	1,51E-05	1,89E-05	0,00E+00		
NHWD	kg	5,71E+01	3,87E+00	1,88E-01	3,06E+00	9,42E-02	6,51E-03	4,98E+01	0,00E+00		
RWD	kg	1,97E-03	5,60E-04	1,07E-03	2,00E-04	2,79E-05	3,69E-05	7,38E-05	0,00E+00		
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00		
MFR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00		
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00		
EE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00		




Figura 3. Contribución relativa de los módulos de Ciclo de Vida a los impactos ambientales potenciales de 1 m<sup>2</sup> de baldosas cerámicas Newker Bla (20 mm) con destino Francia.

## 5.2 Interpretación de resultados

- La etapa de producto (A1-A3) es la etapa del ciclo de vida con mayor impacto para todas las categorías de impacto analizadas a excepción de ADPE donde la etapa de transporte (A4) es la más relevante. La etapa de producto representa entre el 22% (ADPE) y el 59% (AP) del impacto total del ciclo de vida del producto.
- La etapa de construcción (A4-A5) representa un impacto intermedio para todas las categorías de impacto analizadas. El transporte (A4) representa entre el 17% (EP) y el 53% (ADPE) del impacto total del ciclo de vida. Por otro lado, el módulo de Instalación (A5), representa en promedio el 13% del impacto total para todos los indicadores de impacto.
- Las operaciones asociadas a la etapa de mantenimiento (B2) representan hasta un 19% del impacto total del ciclo de vida y han sido definidas de acuerdo con un escenario residencial. El cambio en la frecuencia de las operaciones de limpieza puede tener cambios proporcionales en estos impactos.
- En relación con las etapas de Fin de vida (C1-C4) el impacto es bajo. Por lo tanto, el impacto de C1 y C3 se considera insignificante o nulo. C2 Transporte representa alrededor del 1% del impacto total. Finalmente, Tratamiento de Residuos C4, representa un impacto promedio del 3% para todas las categorías de impacto.

## 6 Contribución del producto a la evaluación del riesgo para la salud y la calidad de vida Interior de edificios


El uso correcto de los productos descritos no es un peligro para el agua, el aire o el suelo. Es inerte en su uso adecuado. No se espera ningún daño a la salud bajo un uso normal. Las baldosas cerámicas Newker Bla (20 mm) cumplen con la legislación REACH porque ninguna sustancia contenida en el producto figura en la "Lista de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) para una autorización" (con un contenido superior al 0,1% del peso del producto), lo que garantiza que no se liberan sustancias nocivas al medio ambiente o cerca de los usuarios.

El ACV para las baldosas cerámicas Newker Bla (20 mm), se realizó de acuerdo con la norma NF EN 15804+A1 y su complemento nacional NF EN 15804/CN para desarrollar Fichas Ambientales y de Salud para Productos de Construcción (FDES). Este documento tiene como objetivo proporcionar información accesible, precisa y comparable sobre el desempeño ambiental y de salud de un producto terminado, definido por su unidad funcional. También determina la contribución de las baldosas cerámicas Newker Bla (20 mm) al control de los riesgos para la salud y la calidad de vida en el interior de un edificio.

### 6.1 Contribución del producto a la evaluación del riesgo para la salud

#### Emisiones de COV, formaldehído y aldehídos:

Las baldosas cerámicas distribuidas por Newker son, durante su fabricación, sometidas a una temperatura de proceso que supera los 1000°C. A estas temperaturas, cualquier compuesto orgánico presente en las composiciones se descompone, dando como resultado un producto final inerte libre de cualquier compuesto orgánico que pudiera ser emitido durante su uso. Del mismo modo, las baldosas fabricadas por Newker que han sido sometidas a un tratamiento superficial mecánico, no presentan ningún tipo de recubrimiento orgánico como resinas o productos de relleno que puedan generar una emisión.



\* Información sobre el niveau d'émission de sustancias volátiles en el interior del aire, presente un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases allant de A+ (très faibles émissions) à D (fortes émissions).

Estas baldosas cerámicas están clasificadas como A+, de acuerdo con su bajo nivel de emisiones de sustancias volátiles al aire interior. Los parámetros técnicos de las baldosas cerámicas distribuidas por Newker se pueden consultar en la Tabla 3.

#### Emisiones radiactivas

Las posibles emisiones radiactivas de las baldosas Newker son inferiores a los índices de concentración de actividad establecidos en la Unión Europea. Póngase en contacto con Newker para obtener información específica según el modelo.

#### Emisiones al suelo y al agua

Esto no es aplicable porque el producto no está en contacto con agua utilizada para consumo humano, ni con agua de escorrentía, infiltración, agua subterránea o superficial.

## 6.2 Contribución del producto a la calidad de vida.

### Confort higrotérmico

Capacidad higrotérmica baja o nula. Producto apto para su colocación en habitaciones húmedas. La capa de esmalte aplicada sobre la superficie de las baldosas distribuidas por Newker impermeabiliza completamente la cara vista y la aplicación de una unión de juntas de baja absorción anula la ya de por sí baja capacidad higroscópica de las baldosas. Por otro lado, el coeficiente de dilatación térmica es de  $5,40 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  (UNE-EN ISO 10545-8). La absorción de agua de las baldosas cerámicas distribuidas por Newker es prácticamente nula,  $\leq 0,1\%$  (UNE-EN ISO 10545-3), y cumplen la norma de resistencia a las heladas (UNE-EN ISO 10545-12).

Para más información sobre las características técnicas, consulte la Tabla 3, o solicite más información sobre las características técnicas del producto.

### Confort acústico

Este punto no es aplicable a las baldosas cerámicas distribuidas por Newker.

### Confort visual

La versatilidad del diseño de las baldosas cerámicas permite crear multitud de ambientes con infinidad de diseños, colores y acabados brillo y/o mate.

### Confort olfativo

Es un producto inerte y por tanto este punto no es aplicable a las baldosas cerámicas distribuidas por Newker.

### Actividad antibacterial

La superficie esmaltada de las baldosas distribuidas por Newker evita la proliferación de bacterias y hongos.

## 7 Otra información ambiental

### 7.1 Baldosas cerámicas Newker Bla (20 mm) con destino España

Se ha considerado como información ambiental adicional un escenario de ACV en el que el producto se vende en España. Este escenario se caracteriza por la distancia utilizada en la Etapa de Transporte (A4), ver Tabla 7; y uso de procesos de tratamiento de residuos representativos de España en lugar de Francia en la Evaluación Ambiental siempre que estén disponibles. Estas consideraciones conducen a resultados diferentes en las Etapas A4 y A5 respecto al escenario con destino Francia.

Los resultados del producto de espesor promedio se muestran de la Tabla 15 hasta la Tabla 17. La contribución relativa de cada módulo al impacto ambiental total del ciclo de vida se muestra en la Figura 4.

Tabla 15. Impactos ambientales de las baldosas cerámicas Newker Bla (20 mm) con destino España

Indicador	Unidad	Total	Etapa de producción	Etapa de Construcción			Etapa de uso	Etapa de Fin de la vida			Módulo D
			A1-A3	A4	A5	B2	C2	C4	D		
GWP	Kg CO <sub>2</sub> eq	2,60E+01	1,51E+01	5,89E+00	3,58E+00	5,37E-01	3,70E-01	5,15E-01	0,00E+00		
ODP	Kg CFC 11 eq	3,94E-06	2,18E-06	1,05E-06	3,84E-07	1,33E-07	6,58E-08	1,36E-07	0,00E+00		
AP	Kg SO <sub>2</sub> eq	8,76E-02	5,77E-02	1,21E-02	9,95E-03	3,69E-03	7,60E-04	3,39E-03	0,00E+00		
EP	Kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> eq	3,07E-02	1,18E-02	2,56E-03	9,85E-03	5,17E-03	1,60E-04	1,10E-03	0,00E+00		
POCP	Kg C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> eq	4,27E-03	2,67E-03	6,70E-04	5,10E-04	2,40E-04	4,19E-05	1,40E-04	0,00E+00		
ADPE	Kg Sb eq	4,28E-04	1,30E-04	1,70E-04	8,74E-05	2,48E-05	1,07E-05	5,62E-06	0,00E+00		
ADPF	MJ	4,12E+02	2,59E+02	8,41E+01	4,13E+01	9,71E+00	5,28E+00	1,21E+01	0,00E+00		
PA	m <sup>3</sup>	4,45E+02	2,56E+02	1,05E+02	5,27E+01	9,93E+00	6,59E+00	1,51E+01	0,00E+00		
PW	m <sup>3</sup>	1,02E+02	6,12E+01	1,15E+01	1,19E+01	1,24E+01	7,25E-01	3,94E+00	0,00E+00		

Tabla 16. Uso de recursos de baldosas cerámicas Newker Bla (20 mm) con destino España

Indicador	Unidad	Total	Etapa de producción	Etapa de Construcción			Etapa de uso	Etapa de Fin de vida		Módulo D
			A1-A3	A4	A5	B2	C2	C4	D	
PERE	MJ	1,19E+01	7,78E+00	1,06E+00	1,46E+00	1,31E+00	6,66E-02	1,94E-01	0,00E+00	
PERM	MJ	1,71E+01	1,46E+01	0,00E+00	1,46E+00	1,05E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
PERT	MJ	2,90E+01	2,24E+01	1,06E+00	2,92E+00	2,37E+00	6,66E-02	1,94E-01	0,00E+00	
PENRE	MJ	4,27E+02	2,73E+02	8,38E+01	4,28E+01	9,97E+00	5,27E+00	1,22E+01	0,00E+00	
PENRM	MJ	1,77E+01	1,51E+01	0,00E+00	1,51E+00	1,08E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
PENRT	MJ	4,44E+02	2,88E+02	8,38E+01	4,44E+01	1,10E+01	5,27E+00	1,22E+01	0,00E+00	
SM	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
RSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
NFW	m <sup>3</sup>	4,14E-01	9,77E-02	6,50E-03	1,53E-02	2,81E-01	4,10E-04	1,29E-02	0,00E+00	

Tabla 17. Otros flujos de salida de baldosa cerámica Newker Bla (20 mm) con destino España

Indicador	Unidad	Total	Etapa de producción	Etapa de Construcción			Etapa de uso	Etapa de Fin de vida		Módulo D
			A1-A3	A4	A5	B2	C2	C4	D	
HWD	kg	1,35E-03	9,30E-04	2,40E-04	1,30E-04	1,30E-05	1,51E-05	1,89E-05	0,00E+00	
NHWD	kg	5,71E+01	3,87E+00	1,04E-01	3,16E+00	9,42E-02	6,51E-03	4,98E+01	0,00E+00	
RWD	kg	1,44E-03	5,60E-04	5,90E-04	1,50E-04	2,79E-05	3,69E-05	7,38E-05	0,00E+00	
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
MFR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
EE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	






Figura 4. Contribución relativa de los módulos de Ciclo de Vida a los impactos ambientales potenciales de 1 m<sup>2</sup> de baldosas cerámicas Newker Bla (20 mm) con destino España.

## 8 Referencias

- Norma ISO 14040:2006. Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida - Principios y marco.
- Norma ISO 14044:2006. Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida – Requisitos y lineamientos.
- Norma ISO 14025:2006. Etiquetas y declaraciones ambientales -- Declaraciones ambientales tipo III - Principios y procedimientos.
- NF EN 15804:2012+A1:2013 – Sostenibilidad de las obras de construcción – Declaraciones ambientales de productos – Reglas básicas para la categoría de producto de productos de construcción.
- EN 17160: Reglas de categoría de productos para baldosas cerámicas.
- Decreto N° 2021-1674 de 16 de diciembre de 2021 relativo a la declaración ambiental de productos de construcción y decoración, así como equipos eléctricos, electrónicos y HVAC.
- Orden de 14 de diciembre de 2021 relativa a la declaración ambiental de los productos destinados a las obras de edificación y a la declaración ambiental de los productos utilizados para el cálculo del comportamiento ambiental de los edificios.
- Suplemento nacional a la NF EN 15804+A1: Contribución de las obras de construcción al desarrollo sostenible - Declaraciones ambientales de productos - Normas que rigen las categorías de productos de construcción (2016).
- Reglamento del programa de verificación del INIES (2021).
- Marcel Gómez Consultoría Ambiental. LCA para productos Newker: BIa, BIla, BIlll. Barcelona. España (2022).